## TUTA STAGNA AL GAS MONOUSO GTL

La tuta stagna al gas a durata limitata tipo 1A -ET a copertura totale GTL è stata concepita per proteggere l'operatore da gas tossici e corrosivi, liquidi e sostanze chimiche solide.

La tuta GTL è prodotta in RXL159, l'ultimo materiale Respirex, un tessuto non-tessuto leggero, multistrato con barriera chimica, ad alte prestazioni, in giallo ad alta visibilità. Costituisce la più recente protezione nell'ambito delle tute antigas, oltre a essere più leggera, in termini di peso, rispetto alle tute attualmente disponibili.

- La progettazione a copertura totale consente di indossare il respiratore all'interno della tuta
- Cerniera stagna al gas, lunga 122cm (48") per cicli pesanti posizionata sul lato destro dell'aletta della tuta con chiusura in Velcro inserita per coprire i denti della cerniera stessa
- Cinghia interna regolabile di supporto e maniche a pipistrello per il comfort ottimale dell'operatore
- Visiera flessibile, multi-laminata antinebbia per fornire una visuale chiara e non distorta
- · Cuciture saldate e nastrate per ottimizzare le performance
- Guanto laminato di protezione chimica saldato sul materiale della tuta con sopramanica elasticizzata per prevenire la penetrazione di spruzzi nei guanti esterni in neoprene in dotazione.
- Calze integrate con paraspruzzi esterno
- Test di tenuta stagna in conformità con EN464 prima della consegna

## Specifiche

Misure: S, M, L, XL, XXL (vedere avanti)

## Accessori

- Stivali Hazmax™
- · Sopratuta termico

#### Protezione



TIPO 1A EN943-2:2002(ET) Materiale testato per le 15 sostanze chimiche elencate in EN943-2:2002(ET)

#### Resistenza dei materiali



FINABEL 0.7.C Agenti chimici per scopi bellici



EN14126:2003










# TUTA STAGNA AL GAS MONOUSO GTL

## Misure



### Proprietà fisiche del materiale

| Proprietà  | Metodo di prova   | Valore delle proprietà di<br>RXL159   | Classe di<br>prestazioni di | Classe minima<br>richiesta per EN943-<br>2:2002 |
|--|---|---|-----------------------------|---|
| Resistenza all'abrasione   | EN 530:2010 Met. 2 (inc. diminuzione di pressione)                    | 2000 cicli  | 6                           | 4   |
| Resistenza di rottura per flessione                                    | EN ISO 7854:1997 Metodo<br>B (inc. riduzione di pressio-<br>ne)       | MD 1000 cicli<br>CD 1000 cicli  | 1                           | 1   |
| Resistenza di frattura<br>per flessione a basse<br>temperature (-30°C) | EN ISO 7854:1997 Metodo<br>B a -30°C (inc. riduzione di<br>pressione) | MD 200 cicli<br>CD 200 cicli  | 2                           | 2   |
| Resistenza alla lacerazione trapezoidale                               | EN ISO 9073-4:1997  | MD 99 N<br>CD 74 N  | 4                           | 3   |
| Resistenza alla perforazione   | EN 863:1995   | 27 N  | 2                           | 2   |
| Resistenza alla trazione   | EN ISO 13934-1:1999   | MD 451 N<br>CD 376 N  | 4                           | 4   |
| Resistenza alla fiamma   | EN 13274-4 Met. 3 modi-<br>ficato (inc. diminuzione di<br>pressione)  | Nessun componente si<br>accende né continua a bruciare<br>se allontanato dalla fiamma | 1                           | 1   |
| Resistenza delle cuciture  | EN ISO 13935-2:1999   | >300 N  | 5                           | 5   |

Materiale testato in conformità con la Tabella 1 di EN943-2:2002 - Requisiti prestazionali minimi dei materiali da abbigliamento antinfortunistico per tute di uso limitato. Legenda: N/A=Non applicabile MD=Direzione macchina XD=Direzione trasversale

## Performance di permeazione del materiale

| Sostanza chimica       | Stato fisico | Materiale RXL159 | Cuciture tuta | Guanto interno §* | Visiera** |
|------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Acetone                | liquido      | >480             | >480          | >240              | >480      |
| Acetonitrile           | liquido      | >480             | >480          | >480              | >480      |
| Ammoniaca              | gas          | >480             | >480          | >120              | >480      |
| Solfuro di carbonio    | liquido      | >480             | >480          | >480              | >480      |
| Cloro                  | gas          | >480             | >480          | >480              | >480      |
| Diclorometano          | liquido      | >480             | >480          | >480              | >480      |
| Dietilamina            | liquido      | >480             | >480          | >480              | >480      |
| Etil Acetato           | liquido      | >480             | >480          | >240              | >480      |
| n-Etano                | liquido      | >480             | >480          | >240              | >480      |
| Cloruro di idrogeno    | gas          | >480             | >480          | >240              | >480      |
| Metanolo               | liquido      | >480             | >480          | >60               | >480      |
| Idrossido di sodio 40% | liquido      | >480             | >480          | >240              | >480      |
| Acido solforico 98%    | liquido      | >480             | >480          | >240              | >480      |
| Tetraidrofurano        | liquido      | >480             | >480          | >240              | >480      |
| Toluene                | liquido      | >480             | >240          | >240              | >480      |

I test sono eseguiti da laboratori indipendenti accreditati alle condizioni in essi esistenti in conformità con EN ISO 6529:2001 fatto salvo quanto diversamente specificato. La tabella mostra i tempi medi di penetrazione in minuti.